



Estoril

SERIE A

Estoril

SERIE A

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical Specifications

Composición / Composition / Composition	100% PES	
Ancho / Largeur / Width	140 cms / 54 in	
Peso / Grammage / Weight	400 gr/m²	
Deslizamiento de las costuras Résistance des coutures / Tear Slippage	2.3 mm at 180 N urdimbre / chaîne / warp 2.5 mm at 180 N trama / trame / weft	ISO 13936-2:2004
Resistencia de las costuras Résistance des coutures / Seam strenght	352 N mm urdimbre / chaîne / warp 302 N mm trama / trame / weft	ISO 13935-2:2014
Resistencia de rotura al rasgado Résistance à la déchirure / Tearing Strenght	70 N urdimbre / chaîne / warp 59 N trama / trame / weft	ISO 13937-3:2000
Resistencia a la rotura Résistance à la déchirure / Breaking resistance	310 N urdimbre / chaîne / warp 279 N trama / trame / weft	ISO 13934-1:2014
Resistencia a la tracción Résistance à la traction / Tensile strenght	667 N urdimbre / chaîne / warp 357 N trama / trame / weft	ISO 13934-2:2014
Resistencia a la abrasión Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance	>50.000	ISO 12947-2:2016
Solidez de los colores a la luz Résistance à la lumière / Colour fastness to light	4-5	ISO 105-B02 :2014
Solidez a la limpieza en seco Résistance au nettoyage à sec / Rubbing solvents	4-5	ISO 105 -D01:2010
Solidez de los colores al lavado Résistance au nettoyage Rubbing fastness in humid state	4-5	ISO 105-X12:2016
Resistencia al pilling Résistance au pilling / Pilling resistance	4-5	ISO12945-1:2000



Para descargar catálogo y muestrario:
Pour télécharger le catalogue et l'échantillon:
To download the catalog and samples:

tapiceriasnavarro.com/descargas

pedidos@tapiceriasnavarro.com
france@tapiceriasnavarro.com
export@tapiceriasnavarro.com

www.tapiceriasnavarro.com

ESTORIL SERIE A

M-501



ESTORIL
04 Perla

ESTORIL
07 Piedra

ESTORIL
11 Beige

ESTORIL
12 Visón

ESTORIL
09 Mostaza

ESTORIL
10 Camel

ESTORIL
15 Rosa

ESTORIL
14 Burdeos



ESTORIL
01 Antracita

ESTORIL
03 Gris

ESTORIL
08 Elephant

ESTORIL
05 Blanco

ESTORIL
16 Marino

ESTORIL
17 Azul

ESTORIL
18 Aguamarina

ESTORIL
19 Verde



Lavado a máquina, máximo 30°C con detergentes neutros
Lavage à un maximum 30°C avec un détergent neutre
Machine wash, maximum 30°C with neutral detergent



No arrugar, retorcer ni centrifugar
Ne pas presser ou essorer
Do not squeeze, wrink or spin-dry



No usar lejía
Ne pas utiliser eau de javel
Do not use bleach



Planchar por la cara posterior, máximo 110°C
Repasser par la fase derrière, 110°C au maximum
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°C



Puede lavarse en seco
Nettoyage à sec peut être utilisé
Dry cleaning can also be used



Evitar secar al sol
Éviter sécher ou soleil
Avoid drying in the sun



No usar secadora
Séchage en tambour interdit
Do not tumble dry

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

FR: Nettoyage en cas des taches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nottoyez doucement avec une solution de savon liquid et neutre. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

FR: Remarque en cas de lavage ou nettoyage à sec. Essorage à basse vitesse. L'usage de détergent avec blanchiment optique peut changer la couleur du tissu.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.